

Краска по дереву МОККИ

Быстросохнущая



уайт-спирит,
сольвент



наружные и
внутренние
работы



- для наружных и внутренних работ
- повышенная атмосферостойкость
- полуглянцевая, глянцевая
- содержит УФ-фильтр
- не образует потеков
- содержит фунгициды пролонгированного действия

Назначение

Краска предназначена для окраски пиленых и строганных, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: дощатых фасадов из строганного и клееного бруса, ДВП, ДСП, оконных рам, дверей, деревянных деталей интерьера, перил и т.д. Защищает от плесени, гнили, грибков. Образует эластичное, атмосферостойкое, грязеотталкивающее покрытие. Содержит добавки против плесени, гнили и водорослей, защищает древесину от биологического поражения.

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Заплесневелые и загрязненные участки очистить с помощью средства для отбеливания древесины «Macrosept Aktiv» или механически удалить, зачистить смоляные участки. Изношенные старые деревянные или вновь окрашиваемые поверхности обработать антисептической грунтовкой серии «Грунт Alkid-Dekor G-7». Тщательно обработать торцы.

Нанесение

Перед нанесением, краску перемешать по всему объему тарного места, при необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем. Рекомендуется наносить не менее 2 – 3 слоев. Межслойная сушка 6 – 8 часов. Краску наносить при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности не выше 85%.

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты (респираторы, перчатки). Возможны индивидуальные аллергические реакции. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Технические характеристики

Основа	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит, сольвент
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Расход на один слой	100–120 г/м ² (8–12 м ² /л)
Внешний вид покрытия	Полуглянцевое, глянцевое
Цвет	По желанию заказчика
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	6–8 часов
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	8 часов
Рекомендованное количество слоев	2
Плотность	1,1–1,2 кг/л в зависимости от цвета
Условная вязкость, по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм, сек	не менее 80
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	24 месяца при t не ниже –30°С, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	11 / 20кг