

Паркетный лак

Алкидно-уретановый



уайт-спирит,
 сольвент



внутренние
 работы



- для внутренних работ
- идеален для окраски паркета, мебели, деревянных конструкций
- подчеркивает фактуру дерева
- обладает повышенной износостойкостью, выдерживает длительную эксплуатацию
- устойчив к мытью слабыми растворами бытовых средств

Назначение

Алкидно-уретановый лак применяется для защитно-декоративной лакировки паркетных и деревянных полов, лестниц, внутренних деревянных конструкций лодок и яхт, элементов мебели, ДВП, ДСП, а также для покрытия по масляным и алкидным краскам с целью повышения износостойкости покрытия.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, воска, жира, ранее лакированную поверхность тщательно вымыть, высушить. Механически удалить отслаивающееся старое покрытие, оциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, обеспылить.

Применение

Наносить в 2–3 слоя при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не выше 80%. После нанесения 1-го слоя на вновь окрашиваемую поверхность рекомендуется слегка отшкурить поверхность мелкой шкуркой.

Меры предосторожности

При проведении отделочных работ проветривать помещение. Для защиты рук следует применять специальные пасты или резиновые перчатки. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов лака.

Технические характеристики

Основа	Алкидно-стирольная смола
Разбавитель	Уайт-спирит, смесь ксилола с уайт-спиритом, сольвент
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Расход на один слой	100–120 г/м ² (8–12 м ² /л) (в зависимости от метода нанесения, вида, пористости и твердости древесины)
Внешний вид покрытия	Полуматовое, глянцевое
Цвет	Бесцветный
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	8 часов
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	10–12 часов
Время до полной эксплуатационной готовности (при t 20±2)°C	Готовность к бережной эксплуатации – 24 часа, к нагрузкам и мытью – 5–7 дней
Сухой остаток	не менее 45%
Условная вязкость, по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм, сек	не менее 45
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	12 месяцев при t не ниже –30°C, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Уход за окрашенной поверхностью	Допускает мытье слабыми растворами бытовых средств, тонируется универсальными пастами
Фасовка	0,9 л / 9 кг