

Краска SW-7 для стен и потолков

Моющаяся, супербелая



H₂O



пожарная
безопасность



внутренние
работы



- для внутренних работ
- идеальна для окраски мест общего пользования (МОП), кабинетов, залов, кухонь, ванных и туалетных комнат
- сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- устойчива к истиранию и мытью с применением бытовых моющих средств
- обладает отличной укрывистостью
- имеет благоприятный для глаз оттенок благодаря технологии WHITE BALANCE
- колеруется водными пастами
- экологичная (на водной основе)
- морозостойкая¹

Назначение

Акрилатная водно-дисперсионная краска применяется для внутренних работ (в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью) по новым подготовленным и ранее окрашенным поверхностям: по гипроку, обоям под окраску, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, ДВП, ДСП, загрунтованным металлическим и другим поверхностям (кроме полов).

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, отслаивающихся старых покрытий, дефекты выровнять шпатлевкой TURY. Для получения более долговечного, качественного покрытия и снижения расхода краски – прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками TURY: праймером F-1, грунтом F-5.

Нанесение

Тщательно перемешать. Наносить в 2–3 слоя при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%. При необходимости разбавить чистой водой, но не более 5%.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).

Технические характеристики

Основа	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от впитывающей способности поверхности)	90–120 г/м ² (8–11 м ² /л)
Внешний вид покрытия	Глубоко-матовое
Цвет	Супербелая, возможна колеровка
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	1 час
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	1,5 часа
Стойкость к мокрому истиранию	3 класс по ISO 11998, EN 13300
Плотность	1,4–1,6 кг/л
Сухой остаток	56–58%
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	36 месяцев при t от +5°C до +30°C
Уход за окрашенной поверхностью	Допускает мытье мягкой поролоновой губкой с применением бытовых моющих средств (но не ранее 10 дней после окрашивания)
Фасовка	2,4 / 4 / 13 / 20 кг

Сертификаты: свидетельство о гос.регистрации, класс пожарной безопасности класс KM1, разрешение КГИОП об использовании на объектах культурного наследия. ГОСТ P52020-2003 / ТУ 2316-005-48941829-2007 с изм. 1,2,3

¹При наличии соответствующей маркировки, допускается 5-кратное кратковременное замерзание краски до –40°C с сохранением всех свойств.